

JL1 前处理工艺用量比例

其他颜色天然染料用量 (%)	竹炭黑天然染料用量 (%)	JL1 用量 (棉麻类) (g/L)	JL1 用量 (蛋白类) (g/L)	JL1 用量 (化纤类) (g/L)	JL1 用量 (合成类) (g/L)	JL1 用量 (皮革类) (g/L)
1	2	0.2				0.4
2	4	0.4				0.8
3	6	0.6				1.2
4	8	0.8				1.6
5	10	1				2
6	12	1.2				2.4
7	14	1.4				2.8
8	16	1.6				3.2
9	18	1.8				3.6
10	20	2				4
11	22	2				4
12	24	2.2				4.4
13	26	2.2				4.4
14	28	2.4				4.8
15	30	2.4				4.8
备注	一：棉麻类盐的用量： JL1 用量 2 (g/L) 以下，盐用量 3 (g/L)； JL1 用量 2 (g/L) 以上，盐用量 6 (g/L) 。 二，其他类盐的用量： JL1 用量 4 (g/L) 以下，盐用量 5 (g/L)； JL1 用量 4 (g/L) 以上，盐用量 10 (g/L) 。					